


METAL FILTER AND MANUFACTURE OF THE SAME

Patent number: JP7275623
Publication date: 1995-10-24
Inventor: SONOMOTO KAZUHIKO; others: 01
Applicant: HITACHI METALS LTD
Classification:
- international: B01D39/20; B01D39/00
- european:
Application number: JP19940072337 19940411
Priority number(s):

Abstract of JP7275623

PURPOSE: To manufacture inexpensively a metal filter with a good filtration function and strong mechanical strength by installing a power layer whose surface part has finer pores as compared with the inner part on a substrate on which wire gauze is pressed.

CONSTITUTION: A roll 10 of wire gauze of stainless steel, etc., woven like a rush mat (tatami) fabric or straw mat fabric is used. The roll 10 is rewound while being pressed by a roll mill 11 in a compression ratio of 2-50%. Power of Cu, etc., is applied from a spray 17 on the gauze fed while paying off a taken-up fabric roll 12, and the gauze, after being dried in a drying furnace 18, is sintered in a sintering furnace 14b and then rolled with a rolling mill 15. In this way, a metal filter having a powder layer the inner part of which has fine pores on a substrate is obtained.



(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 特 許 公 報 (B 2)

(11) 特許番号

特許第3146837号

(P3146837)

(45) 発行日 平成13年 3 月19日 (2001. 3. 19)

(24) 登録日 平成13年 1 月12日 (2001. 1. 12)

(51) Int.Cl.⁷

識別記号

F I

B 0 1 D 39/20
39/00

B 0 1 D 39/20
39/00

A
B

請求項の数20(全 10 頁)

(21) 出願番号 特願平6-72337

(22) 出願日 平成 6 年 4 月11日 (1994. 4. 11)

(65) 公開番号 特開平7-275623

(43) 公開日 平成 7 年10月24日 (1995. 10. 24)

審査請求日 平成 9 年12月 4 日 (1997. 12. 4)

(73) 特許権者 000005083

日立金属株式会社

東京都港区芝浦一丁目 2 番 1 号

(72) 発明者 園元 和彦

埼玉県熊谷市三ヶ尻5200番地 日立金属

株式会社 磁性材料研究所内

(72) 発明者 古城 勝彦

埼玉県熊谷市三ヶ尻5200番地 日立金属

株式会社 磁性材料研究所内

(74) 代理人 100095740

弁理士 開口 宗昭

審査官 大黒 浩之

(56) 参考文献 特開 平 1 -194915 (J P, A)

特開 平 4 -165006 (J P, A)

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 金属フィルタ及びその製造方法

1

2

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項 1】 金網を圧下して得られる基板と、前記基板上に形成された表面部が内部に比べ微細な空孔径を有する粉末層とからなることを特徴とする金属フィルタ。

【請求項 2】 前記金網が畳織りまたはむしろ織りの金網である請求項 1 に記載した金属フィルタ。

【請求項 3】 前記金網がステンレス鋼である請求項 1 または請求項 2 に記載した金属フィルタ。

【請求項 4】 前記金網に対する圧下率が 2 ～ 5 0 % である請求項 1 ～請求項 3 の何れかに記載した金属フィルタ。

【請求項 5】 前記基板の孔径が 5 ～ 2 0 μ m である請求項 1 ～請求項 4 の何れかに記載した金属フィルタ。

【請求項 6】 前記粉末層がステンレスである請求項 1 ～請求項 5 の何れかに記載した金属フィルタ。

【請求項 7】 前記粉末層が Cu である請求項 1 ～請求項 5 の何れかに記載した金属フィルタ。

【請求項 8】 前記粉末層の孔径が 0 . 0 5 ～ 5 . 0 μ m である請求項 1 ～請求項 7 の何れかに記載した金属フィルタ。

【請求項 9】 金網を圧下し、上部に粉末を塗布し、乾燥し、焼結し、その後に圧延を行うことを特徴とする金属フィルタの製造方法。

【請求項 1 0】 金網の反物ロールを巻き出ししながら圧下して巻取り、その圧下された金網を巻き取った反物ロールを巻き出しながら粉末を塗布し、その後乾燥し焼結し、その後圧延を行う請求項 9 に記載した金属フィルタの製造方法。

【請求項 1 1】 圧延の圧下率を 3 ～ 3 0 % とする請求項 9 又は請求項 1 0 に記載した金属フィルタの製造方

法。

【請求項12】 金網を圧下し、上部に粉末を塗布し、乾燥し、加圧下において焼結を行うことを特徴とする金属フィルタの製造方法。

【請求項13】 金網の反物ロールを巻き出しながら圧下して巻取り、その圧下された金網を巻き取った反物ロールを巻き出しながら粉末を塗布し、その後乾燥し加圧下において焼結を行う請求項12に記載した金属フィルタの製造方法。

【請求項14】 前記金網が畳織りまたはむしろ織りの金網である請求項9～請求項13の何れかに記載した金属フィルタの製造方法。

【請求項15】 前記金網がステンレス鋼である請求項9～請求項14の何れかに記載した金属フィルタの製造方法。

【請求項16】 金網に対する圧下率を2～50%とする請求項9～請求項14の何れかに記載した金属フィルタの製造方法。

【請求項17】 金網を圧下して得られる基板の孔径が5～20μmである請求項9～請求項16の何れかに記載した金属フィルタの製造方法。

【請求項18】 前記粉末がステンレス鋼粉末である請求項9～請求項17の何れかに記載した金属フィルタの製造方法。

【請求項19】 前記粉末がCuである請求項9～請求項17の何れかに記載した金属フィルタの製造方法。

【請求項20】 金網を圧下し、上部に粉末を塗布し、乾燥し、焼結して得られる粉末層の孔径が0.05～5.0μmである請求項9～請求項19の何れかに記載した金属フィルタの製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】本発明は、各種油類、ガス類および水の濾過すなわち精密濾過に使用する金属フィルタの製造方法に関する。

【0002】

【従来の技術】従来から精密濾過に使用するフィルタとしてはステンレス鋼金属フィルタ、樹脂フィルタ、ステンレス金網フィルタ等が用いられている。以上のうちステンレス鋼金属フィルタは繊維を焼結してその繊維の積み重なりの間隙をフィルタの目とするものであり、これには長繊維をそのまま用いるものと長繊維をカットして短繊維として用いる場合がある。

【0003】

【発明が解決しようとする課題】しかし以上の従来の各種フィルタには次のような欠点があった。まず従来の樹脂フィルタでは強度、耐熱性が劣るという問題があり実用性に欠けるという難点があった。

【0004】またステンレス金属フィルタについては製作し得る寸法に限界があるだけでなく、フィルタとして

使用する過程での逆洗い時の効率すなわち再生効率が悪いという問題があり、また十分に薄膜化することができないという問題があるほか、非常に高価であるという問題があった。さらにステンレス鋼金網フィルタについては空孔径を超微細にすることが困難であり、たとえ技術的に可能であったとしても高価となり、工業的な適用が困難であるという課題があった。しかも得られるフィルタの大きさにはその製造方法に基づく制約から限界があり、特に長尺物の製造ができないことから、その点でも製造コスト上の問題を生じていた。

【0005】したがって本発明は以上の従来技術における問題に鑑みてなされたものであって、濾過性が良好で機械的強度が大きい微細孔用の金属フィルタを極めて安価に製造することができる金属フィルタの製造方法を提供することを目的とする。

【0006】

【課題を解決するための手段】すなわち本発明の金属フィルタは、金網を圧下して得られる基板と、前記基板上に形成された表面部が内部に比べ微細な空孔径を有する粉末層とからなることを特徴とする。また本発明の金属フィルタの製造方法は、金網を圧下し、上部に粉末を塗布し、乾燥し、焼結し、その後圧延を行うことを特徴とする。また本発明の金属フィルタの製造方法は、金網の反物ロールを巻き出しながら圧下して巻取り、その圧下された金網を巻き取った反物ロールを巻き出しながら粉末を塗布し、その後乾燥し焼結し、その後圧延を行うことを特徴とする。さらに本発明の金属フィルタの製造方法は、金網の反物ロールを巻き出しながら圧下して巻取り、その圧下された金網を巻き取った反物ロールを巻き出しながら粉末を塗布し、その後乾燥し加圧下において焼結することを特徴とする。加えて本発明の金属フィルタの製造方法は、金網の反物ロールを巻き出しながら圧下し、引き続いて圧下された金網に対して粉末を塗布し、その後乾燥し焼結し、その後圧延を行うことを特徴とする。さらにまた本発明の金属フィルタの製造方法は、金網の反物ロールを巻き出しながら圧下し、引き続いて圧下された金網に対して粉末を塗布し、その後乾燥し加圧下において焼結することを特徴とする。前記金網を畳織りまたはむしろ織りの金網とすることによって安価にかつ効率的に高性能の金属フィルタを製造することができる。

【0007】本発明にいう畳織り金網には図1に示される平畳織り金網と図2に示される綾畳織り金網がある。平畳織り金網とは、縦線と横線が一本づつ相互に交わっており、しかも縦線が横線よりも太く、その横線を互いに相接して並べたもので、畳表の様な織り方による金網をいう(JIS G3555DW)。また、綾畳織り金網とは、太い縦線と横線とで織り、その横線を互いに相接して並べ、しかも縦線横線を互いに2本以上づつ乗り越して交わらせたものをいう。むしろ織りとは、縦に5

本程度、横に7本程度の線をそれぞれ一括して織ったむしろ状の織り方をいい、図3には綾むしろ織りの例を示す。以上の畳織り金網、むしろ織り金網は平面とほぼ直交する方向に網目が形成されている点で共通し、通常の平織り金網(JIS G3555PW)、横織り金網(JIS G3555TW)の網目が平面に形成されているのとは異なる。本発明においてこのように平面とほぼ直交する方向に網目が形成されている畳織り金網、むしろ織り金網を適用するのは次の理由による。すなわち、通常の平織り金網または綾織り金網は圧下率を大きくしても網目を微細化するのが困難であるのに対し、畳織り金網またはむしろ織り金網は平面とほぼ直交する方向に網目が形成されているために圧下率が小さくても容易に網目を微細化することが可能であるからである。網目微細化の過程を図4に示すが、平面とほぼ直交する方向に形成された網目が圧下率の増大につれて微細化することが判る。通常の平織り金網または綾織り金網は、同程度の圧下を施しても殆ど網目は微細化しない。

【0008】以上の各場合に畳織りまたはむしろ織りの金網を圧下する際の圧下率は2〜50%とするのが好ましい。圧下率が2%未満では圧下による効果が実質的に認められず、圧下率が50%を越える場合には圧下後に得られる金属フィルタを透過し得る純水の水量すなわち透過水量が低くなり、フィルタとしての使用後に逆洗いする再生処理が困難となる。かかる圧下率はさらに好ましくは20〜50%とするのがよい。圧下率が20%未満では圧下後に得られる金属フィルタを透過し得る粒体の粒径が大きくなり、フィルタとしての性能が十分ではないからである。また圧下率が50%を越える場合には圧下後に得られる金属フィルタの透過水量が非実用的な程度に低くなり、フィルタとしての使用後に逆洗いする再生処理が容易でなくなる。なお、圧下後における縦線と横線の交差部(圧下部)の結合が弱いため、圧下部の結合力を向上することを目的として圧下後に加熱処理を行う。加熱処理は、一種の焼結と考えてよく、粉末を塗布して粉末相層を形成する場合は、その焼結行程が前記加熱処理の役目を果たす。

【0009】本発明の金属フィルタは以上の畳織りまたはむしろ織りの金網を圧下して得られる基板上に粉末粒子を塗布、焼結し、その後圧延することによって相対的に微細な空孔径を有するに至った粉末層とからなる。

【0010】このように圧延を行うことによって得られる金属フィルタの表面層の細孔径を一層微細化することができる。その場合圧延を行うことによって、得られる金属フィルタの表面層の細孔径を微細化し内部層に与える影響を少なくすることができ、得られる金属フィルタの表面層の細孔径を微細化して表面層を密にして濾過性能を向上することができると同時に、内部層に与える影響を少なくして内部層を粗にして再生効率の低下を防止することができる。また金属フィルタに熱処理時に発生

する変形が圧延によって矯正されて全体として歪が残留せず均質な性能を有するものとなる。

【0011】以上の圧延の圧下率は3〜30%とするのが好ましい。圧下率が3%未満では、濾過性能の向上が認められず、逆に圧下率が30%を越える場合には、得られる金属フィルタの通過水量が顕著に減少して、再生効率が悪化する。さらに本発明の金属フィルタは以上の畳織りまたはむしろ織りの金網を圧下して得られる基板上に粉末粒子を塗布後乾燥し加圧下において焼結して得られる相対的に微細な空孔径を有する粉末層とからなる。その様に加圧下において焼結することによっても前述の圧延を行う場合と同様に得られる金属フィルタの表面層の細孔径を微細化して表面層を密にして濾過性能を向上することができると同時に、内部層に与える影響を少なくして内部層を粗にして再生効率の低下を防止することができる。特にこのように熱処理過程を加圧下において行うことによって金属フィルタに熱処理時に変形が生じず全体として歪が残留せず均質な性能を有するものとなる。前記金網をステンレスとすることにより、機械的強度、耐食性等の性能につき良好な金属フィルタを得ることができる。

【0012】図5に模式的に示されるようにかかる本発明の金属フィルタ3によれば細かな網目基板4により機械的強度を得ると共に圧力損失を減少させ、その細かな網目基板4上に粉末粒子を塗布、焼結し、その後圧延することもしくは乾燥し加圧下において焼結することにより所望の空孔径を有する粉末層5を形成することにより所定の濾過性能を有する金属フィルタを得ることができる。図5にも示されるように粉末層5は圧延によって更に微細化した粉末層5aと圧延の影響を受けない相対的に粗大な粉末層5bとよりなる。かかる粉末層5aと粉末層5bの厚さ、その比率は圧延時の圧延速度等によって容易に精度良く設定することができる。前記粉末層をステンレス鋼粉末とすることにより、機械的強度、耐食性等の性能につき良好な金属フィルタを得ることができる。前記粉末層をCuとすることにより、機械的強度、耐食性が良好となりしかも被処理物に対する殺菌性能をフィルタに付与することができる。前記細かな基板の孔径は5〜20 μ m、前記粉末層の孔径は0.05〜5.0 μ mとするのが好ましい。その様にすることにより金属フィルタ全体として良好な機械的強度と濾過性能を同時に得ることができるからである。

【0013】前記基板と前記粉末層を複数層設ける様にすることができ、それにより用途に応じた金属フィルタを得ることができる。前記粉末粒子は酸化物粉末粒子とすることができかかる酸化物粉末としては酸化ニッケルおよび/または酸化銅を用いることができる。本発明では特に粉末層を形成するために酸化物粉末を用いることができ、かかる酸化物粉末では粒径の小さい粒子を容易に得ることができる。例えば目的とする空孔径が1.0

μm 程度である場合は4～7 μm 程度の酸化物粉末を使用し、0.1 μm 程度である場合には0.4～0.7 μm 程度の酸化物粉末を使用する。一般的には酸化物粉末の粒径は0.2～6.0 μm の範囲とするのがよい。この使用する粒子の粒径が1 μm 以下となる場合には焼結温度を低くする必要がある。粒径が小さいと同一条件下での焼結の度合いが大きくなり、温度が高いと目的とする空孔径が得られないことがあるからである。本発明によれば係る粉末層は、原料としての酸化物粉末を還元性雰囲気中で焼結することにより得ることができる。かかる還元性雰囲気は例えば水素ガス又は水素を添加したN、Arガスもしくは真空により得ることができる。以上の操作により細かな網目基板と粉末層と空孔径の異なる層を積層することにより、十分な強度を有ししかも所定の微細な空孔径を有する金属フィルタを得ることができる。

【0014】

【作用】したがって本発明の金属フィルタによれば、焼結すなわち熱処理後に圧延を行うもしくは加圧下において熱処理を行うことによって、金属フィルタの表面層の細孔径を微細化して表面層を密にして濾過性能を向上することができると同時に、内部層に与える影響を少なくして内部層を粗にして再生効率の低下を防止することができる。また金属フィルタに熱処理時に発生する変形が圧延によって矯正されて全体として歪が残留せず均質な性能を有するものとなり、さらに特に熱処理過程を加圧下において行うことによって金属フィルタに熱処理時に変形を生じさせず全体として歪が残留せず均質な性能を有するものとしてすることができる。また本発明の金属フィルタの製造方法によれば、金網の反物ロールを巻き出しながら圧下して巻取り、その圧下された金網を巻き取った反物ロールを巻き出しながら圧下部を結合する加熱処理をした後巻き取ることによって金属フィルタが製造されるので容易に長尺物の製造ができ、得られる金属フィルタの大きさに実質的に限界がなくなり、金属フィルタの製造効率が極めて向上されることから濾過性能及び再生効率共に良好な金属フィルタを極めて安価に製造できる。

【0015】

【実施例】以下本発明を実施例により、より詳細に説明する。図6～図8は本発明の金属フィルタの製造方法を実施するための製造装置の概念図を示し、図6の製造装置によれば、金網の反物ロール10を巻き出しながら圧延ロール11によって圧下して反物ロール12として巻取り、その圧下された金網を巻き取った反物ロール12を例えばフォークリフト13等の搬送手段によって所定の位置に配置し、所定に配置された反物ロール12を巻き出しながら加熱炉14aによって加熱処理した後圧延ロール15によって圧延が行われ、その後反物ロール16に巻き取られて金属フィルタが製造される。また図7の製造装置によれば、金網の反物ロール10を巻き出し

ながら圧延ロール11によって圧下して反物ロール12として巻取り、その圧下された金網を巻き取った反物ロール12を例えばフォークリフト13等の搬送手段によって所定の位置に配置し、所定に配置された反物ロール12を巻き出しながらスプレー17によって粉末を塗布し、その後乾燥炉18において乾燥し、さらに焼結炉14bにおいて焼結した後圧延ロール15によって圧延が行われ、その後反物ロール16に巻き取られて金属フィルタが製造される。さらに図8の製造装置によれば、金網の反物ロール10を巻き出しながら圧延ロール11によって圧下し、引き続き圧下された金網に対してスプレー17によって粉末を塗布し、その後乾燥炉18において乾燥し、さらに焼結炉14bにおいて焼結した後圧延ロール15によって圧延が行われ、その後反物ロール16に巻き取られて金属フィルタが製造される。なお以上の図6から図8に示す製造装置においては、図9に示されるように加熱炉14aもしくは焼結炉14b内において加圧手段19によって加熱もしくは焼結中の素材Aに対して所定の圧力を印加することが可能にされている。以下に以上の各製造装置によって実際に本発明の金属フィルタの製造方法を実施して得られた金属フィルタの特性について説明する。

実施例1

図6に示す製造装置を用い平畳織りSUS316（#40/200メッシュ）金網を圧下率を種々に設定して圧下して金属フィルタを得た。得られた金属フィルタにつき通過最大粒径（ μm ）と純水の透過水量を測定した。結果を図10に示す。図10に示されるように圧下率が20%を越えると通過最大粒径は急速に小さくなり、さらに圧下率が50%になると純水の透過水量が急速に減少する。したがって濾過性能及び再生効率の両方の観点から考えた場合には圧下率は20～50%とするのがよいことが判る。さらに圧下率を50%とし、加熱炉14aにおける加熱後に圧延ロール15によって10～30%の圧延を行い金属フィルタを得た。得られた金属フィルタにつき阻止率と純水の透過水量を測定した。結果を図11に示す。なお図11において、阻止率とは平均粒径0.4 μm のアルミナ微粉末をろ過したときのろ液のアルミを分析した結果から求めたものであり、フィルタで捕獲したアルミナの割合を意味する。図11に示されるように圧下率が10%を越えると通過阻止率は急速に大きくなり、圧下率が20%を越えると通過阻止率の増大は認められない。一方圧下率が30%になると純水の透過水量が0に近くなる。したがって圧下率は3～30%とするのがよいが特に濾過性能及び再生効率の両方の観点から考えた場合には圧下率は10～30%とするのがよいことが判る。

【0016】実施例2

図7の製造装置を用いて以下（1）（2）の条件で本発明を実施して金属フィルタを製造した。

(1) 基板の製造

厚さ1.4mmで#40/200メッシュの平畳織りSUS316金網を圧下率40%でロール圧延して厚さ0.24mm、網目径42μmの細かな網目基板とした。

【0017】(2) 粉末層の製造

粒径9.5μmのSUS317L粉末を水と混合し基板上に60μm厚に塗布した。乾燥後水素雰囲気中で1050℃、1時間焼結し粉末層を形成した。この操作により空孔径が0.1~0.3μmの粉末層が得られた。図12に得られた金属フィルタの断面組織図を示す。図12中符号4で示される部分が平畳織りSUS316金網を圧下率40%でロール圧延して得られた厚さ0.24mm、網目径42μmの基板であり、図中符号5で示される部分がSUS317L粉末を焼結して得られた孔径が0.1~0.3μmの粉末層である。図に示されるように本発明実施例によって得られた金属フィルタは孔径が0.1~0.3μmの粉末層5によって用途に応じたフィルタ性能が達成されると共にかかる粉末層5が基板4に担持されることによって金属フィルタ全体として機械的強度が大きくなり、しかもフィルタとしての使用過程では基板4側から逆洗いすることによって効率よく再生することができる。さらに以上の金属フィルタを焼結炉14bにおいて焼結した後圧延ロール15によって10~30%の圧延を行い金属フィルタを得た。得られた金属フィルタの表面組織写真を図13に示す。図13に示されるように10~30%の圧延によって表面層が潰され、結果として細孔径が微細化し緻密化している状態が窺われる。

【0018】実施例3

他は実施例2と同様にして基板製造にあたっての平畳織りSUS316金網に対する圧下率を30%とすると共に焼結後10%の圧延を加えて金属フィルタを得た。

【0019】実施例4

他は実施例2と同様にして基板上に塗布された粉末層の焼結温度を1100℃とすると共に焼結後10%の圧延を加えて金属フィルタを得た。

【0020】実施例5

他は実施例4と同様にして基板上に塗布する粉末層の厚みを40μmとして金属フィルタを得た。

【0021】以上の実施例2~実施例5の金属フィルタ及び従来のフィルタについてフィルタ性能を調査した。結果を図14に示す。なお図14において、阻止率とは平均粒径0.4μmのアルミナ微粉末をろ過したときのろ液のアルミを分析した結果から求めたものであり、フィルタで捕獲したアルミナの割合を意味し、また「樹脂」は従来の樹脂フィルタ、「ステン繊維」はステンレス鋼製繊維を焼結して得たフィルタ、「繊維カット」はステンレス鋼製繊維をカットした上で焼結したフィルタを示す。

【0022】図14に示されるように従来の孔径0.1

μmの樹脂フィルタ(比較例1)は阻止率は高いものの透過水量が低く再生効率が悪い。また孔径3.0μmのステン繊維(比較例4)は透過水量が高く再生効率は良好であるが、阻止率は低い。したがって孔径0.5μmの樹脂フィルタ(比較例2)及び孔径0.6μmのステン繊維・繊維カットフィルタ(比較例3)が阻止率及び透過水量の両観点から好ましい性能を備えることが判る。しかしこれらのフィルタは何れも製造コストが過大であり、その点で実用性が低いという難点を有する。一方、本発明の金属フィルタの製造方法を実施して得られた金属フィルタの中で粉末層の焼結温度を1050℃に設定したもの(実施例2,3)は何れも比較例2,3の孔径0.5μmの樹脂フィルタ及び孔径0.6μmのステン繊維・繊維カットフィルタと同程度の阻止率及び透過水量を示しており、濾過性能及び再生効率共に満足できるものであることが判る。

【0025】

【発明の効果】以上のように本発明の金属フィルタによれば、金網を圧下して得られる基板と、粉末を焼結しその後圧延を加えて得られる相対的に微細な空孔径を有する粉末層とからなるので基板により金属フィルタ全体に機械的強度を与え、かつ粉末層の厚さを薄くすることができるため、圧力損失を最小限に抑えることが可能になり、濾過性能及び生成効率共に良好で極めて安価である。また本発明の金属フィルタの製造方法によれば、金網の反物ロールを巻き出ししながら圧下して巻取り、その圧下された金網を巻き取った反物ロールを巻き出しながら焼結し、その後圧延を加えることによって金属フィルタが製造されるので濾過性能及び生成効率共に良好な金属フィルタを極めて安価に製造できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明に適用される平畳織り金網の構造を示す斜視図である。

【図2】 本発明に適用される綾畳織り金網の構造を示す斜視図である。

【図3】 本発明に適用されるむしろ織り金網の構造を示す斜視図である。

【図4】 平畳織り金網に対する圧下により生じる変化を示す斜視図であり、

(A) 圧下しない状態を示す図である。

(B) 圧下率30%の場合の状態を示す図である。

(C) 圧下率40%の場合の状態を示す図である。

(D) 圧下率50%の場合の状態を示す図である。

【図5】 本発明の金属フィルタの概略構成を示す模式図である。

【図6】 本発明の金属フィルタの製造方法を実施する製造装置の一例の概略構成を示す図である。

【図7】 本発明の金属フィルタの製造方法を実施する製造装置の他の例の概略構成を示す図である。

【図8】 本発明の金属フィルタの製造方法を実施する

製造装置のさらに他の例の概略構成を示す図である。

【図 9】 図 6～図 8 に示される本発明の金属フィルタの製造方法を実施する製造装置の焼結炉の概略構成を示す図である。

【図１０】 本発明の金属フィルタの製造方法を実施して得られた本発明の金属フィルタの特性を調査した結果を示す図である。

【図１１】 同様に本発明の金属フィルタの製造方法を実施して得られた本発明の金属フィルタの特性を調査した結果を示す図である。

【図 12】 本発明の金属フィルタの製造方法を実施して得られた本発明の金属フィルタの断面組織図であり、(a)倍率を 80 倍程度としたときの図である。

(b)倍率を400倍程度としたときの図である。


【図１３】 本発明の金属フィルタの製造方法を実施して得られた本発明の金属フィルタの金属組織写真である。

【図１４】 本発明の金属フィルタの製造方法を実施して得られた本発明の金属フィルタの特性を調査した結果を従来のフィルタと比較して示す図である。


【符号の説明】

10


【图 1】




【図 2】




【図 9】




【図 5】




【図3】




【図4】




【図6】




【図11】




【図7】



【図8】



【図13】



【図10】

